

## PISTOLOVÁ PĚNA 750

Jednosložková, pistolová, konstrukční pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu pro použití ve stavebnictví.

### Charakteristika:

- " vysoká přilnavost k podkladům jako je zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty
- " zvýšená přilnavost k tvrzenému PVC (okna, dveře, parapety...)
- " vysoká plnicí schopnost, kvalitní rozměrová struktura
- " rychle vytvrzující, rozměrově stabilní, dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti
- " neobsahuje freony

### Příklady použití:

- ✓ montáže okenních rámců a dveřních zárubní
- ✓ utěšňování (izolace) průchodů ve stěnách, kabelových průchodů, potrubních systémů, zateplování koupelnových van
- ✓ vyplňování dutin mezi příčkami, podlahou a stropem, v jádrech bytových domů, apod.
- ✓ vyplňování dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplování střešních konstrukcí a spár mezi izolačními deskami z EPS a XPS i minerálních vláken (izolačních vat)

### Technická data:

<b>Báze:</b>	polyuretan
<b>Konzistence:</b>	pasta v aerosolovém rozprašovači
<b>Měrná hmotnost po vytvrnutí:</b>	15-25 kg/m <sup>3</sup> (dle ISO 7390)
<b>Tepelná vodivost λ:</b>	0,0335 W/m.K (ČSN 72 7012-2)
<b>Teplotní odolnost spoje:</b>	-40% až +90 °C (po vytvrzení)
<b>Teplota dózy pro aplikaci:</b>	nad +5 °C, optimální 10°C až 20°C
<b>Teplota okolí pro aplikaci:</b>	+5 °C až 35 °C
<b>Vytvoření nelepivého povrchu:</b>	8-12 min. v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu
<b>Možnost opracování řezáním:</b>	40-50 min. (23 °C, 55% vlhkost vzduchu)
<b>Vydatnost:</b>	40-55 l (23 °C, 55% vlhkost vzd.)
<b>Rozměrová stabilita:</b>	-5 % < DS < 0 %
<b>Přidržitost k PS:</b>	> 0,1 MPa (100 % přerušeni)
<b>Odolnost vůči UV záření:</b>	nutno překrýt – nátěr, omítka, lišta
<b>Třída reakce na oheň:</b>	F (dle ČSN EN 13 501-1)
<b>Minimální šířka spáry:</b>	4 mm
<b>Maximální šířka spáry:</b>	40 mm
<b>Barva:</b>	žlutá
<b>Balení:</b>	dóza 750 ml
<b>Skladovatelnost:</b>	v původním uzavřeném obalu, <u>dnem dolů</u> při teplotách +5 °C až +25 °C 18 měsíců od vyznačeného data výroby.

**Podklad:** Musí být suchý, čistý, pevný, zbavený prachu, tuku a bez námrazy.  
**Pracovní postup:** Podklad doporučujeme před aplikací pěny navlhčit vodou z rozprašovače. Okolní plochy ohrožené znečištěním doporučujeme překrýt. Dózu důkladně protřepeme (min. 30 krát).

## PISTOLOVÁ PĚNA 750

Našroubujeme aplikační pistoli. Při aplikaci držíme dózu dnem vzhůru, spáry vyplňujeme od spodu nahoru v množství 1/2 až 1/3 objemu spáry. Otvary o šířce přes 40 mm vyplňujeme ve vrstvách min. nadvokrát, vždy po vytvrzení vrstvy předchozí. Spáru nepřepĺňujeme, přebytečnou hmotu po vytvrzení odřežeme nožem. Přetírání barvami nebo omítání provádíme nejdříve po 24 hodinovém vyzrání.

**Upozornění:**

Pěna není vhodná na podklady z polyetylenu, polypropylenu, teflonu, silikonu. Vytvrzená pěna není odolná UV záření. Je potřeba vyplněnou hmotu do 14 dnů až 3 měsíců v závislosti na sluneční expozici překrýt. Za nízkých teplot nedoporučujeme pěnu nebo spáry nahřívát. Neaplikovat na podklady pokryté námrazou (jinovatkou) ani pod vodou nebo v uzavřených prostorách.

**Čištění:**

Ruce omýt vodou s mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Nevytvrzenou pěnu lze odstranit Čističem PU pěny 500 Český stavitel. Vytvrzenou hmotu lze odstranit pouze mechanicky.

**Bezpečnost:**Informaceo nebezpečí:

Zdraví škodlivý při vdechování. Podezření na karcinogenní účinky. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

Bezpečnostnípokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nevdechujte páry/aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě umyjte velkým množstvím vody. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

**Označení:**

Zdraví škodlivý. Extremně hořlavý.

Informace pro přepravu: ADR 2, UN 1950, Aerosoly hořlavé

**Zneškodnění  
zbytků a obalů:**

Nevytvrzené zbytky odevzdat ve svěrně starých barev a laků nebo sběrně nebezpečných odpadů. Neodstraňujte společně s domácím odpadem. Kat. č. odpadu: 16 06 04\* - Plyny v tlakových nádobách obsahující nebezpečné látky; 08 05 01\* - Odpadní izokyanáty.

Bezpečnostní list výrobku č. 0214 je na vyžádání u prodejce.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytípaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.